

DIRECTOR GENERAL
IORDACHE MIHNEA



Cod document:

FT: GPM - 021/2014

Pag.1..... din2.....

Ediția nr. : 2/Rev.1

S.C. OLTGROUP PVC S.R.L.	
Rm. Vâlcea	
Nr. INTRARE	27221
IEȘIRE	
DATA	16.01.2014

FIȘĂ TEHNICĂ

1.DENUMIRE PRODUS: : Granule din PVC pentru mantale cabluri flexibile cu rezistenta marita la propagarea flacarii.

2.TIP : Rz FC

3.CLASIFICARE : SR EN 50363-4-1:2006 :TM1

4.DESCRIERE MATERIAL: Granule plastifiate din PVC

5.FORMĂ ȘI DIMENSIUNI: granule cilindrice sau lenticulare, cu lungime de maximum 4mm. Se admit max. 3% granule lipite sau cu lungime mai mare de 4mm (max. 6 mm).

6.ASPECT : granulele trebuie să prezinte aspect omogen, opac și să fie lipsite de impurități.

7.CULOARE : conform comandă/contract (o mica diferenta a culorii fata de mostra stabilita este acceptabila).

8. CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE :

Nr crt	DENUMIREA CARACTERISTICII	UM	METODA DE ANALIZĂ	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE
1	Densitate (relativă) la 23±2°C	g/cm ³	SR EN ISO 1183-1:2004	1.52÷ 1.54
2	Duritate Shore A, la 23±2°C	°SH A	SR EN ISO 868 :2003	88 ± 4
3	Rezistență la tracțiune	N/mm ²	SR EN ISO 527 : 2000	min.15
4	Alungire la rupere	%	SR EN ISO 527 : 2000	min. 125
5	Variația rezistenței la tracțiune și alungirii la rupere după îmbătrânire termică (240h la 100°C)	%	SR EN ISO 527 : 2000	± 20
6	Rezistenta la frig (prin infasurare)	°C	BS 2782 MET 104 A	-15
7	Rezistivitate de volum (la 20°C)	ohmxc	SR HD 429 S1 CEI 60093 : 2002	min. 1×10 ¹⁴
8	Continut in gaze halogenate	%	CEI EN 50267-2-1	<22
9	Stabilitate termică (la200°C)	minute	SR EN ISO 182-1 :1998	min.60
10	Sistem de stabilizare	-	-	Ca – Zn

Valorile prezentate în tabel sunt rezultatul testelor efectuate pe epruvete realizate în conformitate cu standardele de metode specifice și nu constituie valori ale caracteristicilor produsului finit obținut din granule.

9.DOMENIUL PRINCIPAL DE UTILIZARE : Granulele pot fi utilizate pentru mantale cabluri flexibile cu rezistenta marita la propagarea flacarii în funcție de specificațiile tehnice ale conductorilor și ale cablurilor.

10. AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT și MANIPULARE.

10.1 AMBALARE ȘI MARCARE

➤ Ambalarea și marcarea produsului se stabilește prin comandă / contract între client și

S.C. OLTGROUP PVC S.R.L.

10.2. DEPOZITARE

- Ambalajele cu granule din PVC se depozitează în încăperi uscate, ferite de acțiunea directă a razelor solare (la temperaturi cuprinse între 5° ÷ 40°). Se va evita pastrarea pe timp mai mare de 24h a granulelor in ambalaje desfacute, in perioade reci sau cu umiditate crescuta

Observație : Înainte de utilizare, granulele se mențin minim 24h la temperatura mediului în care se prelucrează.

10.3. TRANSPORT

- Transportul ambalajelor cu granule se face cu mijloace de transport acoperite care să asigure integritatea calității produsului.

10.4. MANIPULARE

- Manipularea ambalajelor cu granule se face în așa fel încât să se evite spargerea și/sau umezirea acestora.

11. REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATII

Verificarea calitatii se face prin :

11.1 PROBE DE LOT :

- La fiecare lot, se verifică : duritatea, densitatea , stabilitatea termică.

11.2 PROBE DE TIP :

Verificarile de tip constau in verificarea tuturor conditiilor tehnice de calitate prevazute in tabelul numarul 8 si se executa la omologarea produsului, la schimbarea retetei de fabricatie sau la schimbarea tehnologiei de fabricatie

12.DOCUMENTE :

- ❖ Pentru fiecare lot livrat, S.C. OLTGROUP PVC S.R.L. va emite « **Declarație de Conformitate** » care atesta conformitatea rezultatelor testarilor cu prevederile prezentei fișe tehnice.

13.PROTECȚIA MEDIULUI :

Granulele din PVC sunt produse netoxice pentru mediu , sistemul de stabilizare fiind Ca – Zn se pot recicla ; nu distrug stratul de ozon.

14.GARANȚII :

Producătorul garantează 6 luni de la data fabricației valorile caracteristicilor specificate la punctul 8 efectuate conform metodelor prevăzute , cu respectarea condițiilor de **AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT** si **MANIPULARE** prevăzute la punctul 10.

DIRECTOR PRODUCTIE :
Ing. RADU IRINEL



Compartiment C.T.C :
Ing. PATRASCU PETRONELA

